



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Edizione: Gennaio 2021

Kapci 352 Stucco Rapido PE

Descrizione del prodotto


Kapci 352 è uno stucco rapido per usi generali a base di resine poliesteri. Fornisce la migliore base per tutti i sistemi di verniciatura Kapci combinando facile applicazione, facile carteggiatura e rapida asciugatura.

Substrati

Lo stucco Kapci 352 Rapido PE può essere applicato su una varietà di supporti come metallo nudo, pannelli auto originali zincati, alluminio, plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP) e vecchie finiture adeguatamente levigate e preparate in buone condizioni.

Prima di applicare lo stucco Kapci 352 Rapido PE la superficie deve essere pulita e sgrassata con KAPCI 605 sgrassante antisilicone.

Applicazione:



**Rapporto di
miscelazione in peso:**
100:1-3

Stucco Kapci 352 PE al 100%
1-3% Kapci PE induritore

Nota:

1. Il tempo di essiccazione e il pot-life di Kapci 352 mescolato con l'induritore, dipenderanno dalla temperatura e dalla quantità di indurente utilizzato. A temperature più basse aggiungere il 2-3% di catalizzatore, a temperature più alte aggiungere l'1%.
2. Mescolare accuratamente il Kapci 351 con l'indurente per evitare la formazione di bolle d'aria nella miscela



KAPCI
COATINGS



Applicare con una spatola di metallo. Per i bordi o le superfici curve utilizzare una spatola di plastica.

Per un riempimento profondo applicare in più strati consentendo l'essiccazione tra gli strati (non è necessaria la carteggiatura intermedia). Il pot-life (tempo di lavorazione) della miscela è di 3-4 minuti a 20 ° C.

Questi prodotti sono destinati alla verniciatura professionale di veicoli automobilistici solo dopo aver fatto riferimento alle schede di sicurezza dei materiali (MSDS) del produttore. Solo per uso professionale.



Tempo di essiccazione a 20 gradi:

Pronto per levigatura: 20 min



Levigatura a secco a macchina:

Si consigliano le seguenti grane di carte abrasive: P120-P180 e finire con P240



Levigatura manuale a secco:

Si consigliano i seguenti grane di carte abrasive: P120-P180 e finire con P240



Asciugatura IR:

Onda corta *: 4-6 min

* Linee guida per apparecchiature IR a onde corte. Fare riferimento alle istruzioni del produttore dell'apparecchiatura IR per la configurazione.

Note generali

Ricopertura

Kapci 352 è ricopribile dopo la carteggiatura. Per la massima durata, applicare il primer epossidico Kapci 2K su metallo nudo prima di applicare lo stucco Kapci 352 PE.

Altri suggerimenti

1. Per una protezione anticorrosione di lunga durata su grandi superfici, si consiglia di applicare il primer epossidico Kapci 2K su superfici metalliche nude prima di applicare PE Putty.
2. Per piccole superfici / danni, KAPCI 352 può essere applicato su acciaio nudo ben levigato e sgrassato, alluminio e acciaio zincato (pannelli per auto originali).

Rev (01) 01/2021



KAPCI
COATINGS



- utilizzare carta abrasiva appropriata per ogni superficie.
3. NON applicare KAPCI 352 su etch-primer 1K, wash-primer 2K e vernici acriliche termoplastiche.
 4. KAPCI 352 può essere applicato sopra primer epossidici 2K.
 5. Aggiungere 1-3% di indurente. NON aggiungere una quantità di indurente inferiore o superiore a quella consigliata. L'uso di troppo (più del 3%) o troppo poco (meno dell'1%) dell'indurente può causare un problema di sbiancamento / macchiatura.
 6. NON applicare vernici (smalti 2K, basi opache, ecc.) Direttamente sugli stucchi in PE 2K.
 7. NON inserire stucco PE tra due strati di finiture.
 8. La carteggiatura a umido di stucchi PE NON è consigliata.
 9. In condizioni più fredde, il riscaldamento (infrarossi o forno) dei pannelli può aiutare la polimerizzazione prima dell'applicazione di stucchi PE 2K.
 10. Dopo aver applicato gli stucchi PE, pulire immediatamente tutti gli strumenti utilizzati con solventi forti (ad esempio diluenti NC).

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIB(b) (250)230

Il valore limite UE per questo prodotto (categoria prodotto: IIB.b) pronto per l'uso è massimo 250 g / litro di COV.

Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto per l'uso è massimo di 230 g / litro.

Salute e sicurezza

1. Per informazioni complete su salute e sicurezza, fare riferimento alla scheda dati di sicurezza (MSDS).
2. Osservare le avvertenze precauzionali visualizzate sul contenitore.
3. Durante l'utilizzo di questi prodotti è necessario indossare occhiali e dispositivi di protezione adeguati.
4. Una buona ventilazione deve essere fornita nell'ambiente di lavoro.

NOTA IMPORTANTE: Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo indicativo, senza alcuna garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della superficie, e di molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.kapci-italia.it o direttamente dal proprio partner di vendita KAPCI. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.

Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e delle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.