



KAPCI
COATINGS

SCHEMA TECNICA

DATA EMISSIONE GENNAIO 2025

SOLO PER USO PROFESSIONALE

KAPCI 352 PE Stucco ad asciugatura rapida

Descrizione del prodotto


Kapci 352 è uno stucco per usi generali a base di resine poliesteri. Fornisce la migliore base per tutti i sistemi di verniciatura Kapci combinando facile applicazione, facile carteggiatura e rapida asciugatura.

Supporti

Lo stucco Kapci 352 Rapido PE può essere applicato su una varietà di supporti come metallo nudo, pannelli auto originali zincati, alluminio, plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP) e vecchie finiture adeguatamente levigate e preparate in buone condizioni.

Prima di applicare lo stucco Kapci 352 Rapido PE la superficie deve essere pulita e sgrassata con KAPCI 605.

Applicazione




Rapporto di miscelazione in peso: 100 : 1-3

100% Kapci 352 Stucco PE

1-3% Kapci Catalizzatore PE

Pot Life (tempo di lavoro) della miscela è di 4-6 minuti a 20°C.



Applicazione:

- Applicare con spatola di metallo. (Per spigoli o superfici curve utilizzare una spatola di plastica)
- Per alti spessori, applicare diversi strati permettendo l'essiccazione tra strati.
(Non richiede levigatura tra strati)



Tempo di essiccazione a 20°C:

Pronto per levigatura: 20 minuti.

Il tempo di essiccazione e pot life di uno Stucco Poliesteri miscelato con Catalizzatore per Stucco Poliesteri dipenderà notevolmente dalla temperatura e la quantità di catalizzatore usato.

A temperature basse aggiungere 2 - 3% del catalizzatore, a temperatura più alta aggiungere 1%.



Carteggiatura a secco con macchina:

Si consiglia di utilizzare carta abrasiva: P80-P120 e finire con P180.



Carteggiatura a secco manuale:

Si consiglia di utilizzare carta abrasiva: P80-P120 e finire con P180.



KAPCI
COATINGS



Tempo di essiccazione IR:

Onda corta*: 5-8 minuti.

*Fare riferimento alle raccomandazioni del produttore dell'apparecchiature IR per il set-up.

Note generali

Ricopertura

Kapci 352 è ricopribile dopo la carteggiatura. Per la massima durata, applicare il primer epossidico Kapci 2K su metallo nudo prima di applicare lo stucco Kapci 352 PE.

Altre informazioni

- Miscelare accuratamente lo Stucco Poliестere con il catalizzatore per evitare la formazione di bolle d'aria nella miscela.
- Per una protezione di lunga durata contro la corrosione su grandi superfici, è raccomandato l'utilizzo di Kapci 2K Primer Epossidico su superfici di metallo prima dell'applicazione di Stucco Poliестere.
- Per piccole superfici e danni, lo Stucco Poliестere può essere applicato su acciaio nudo, alluminio, acciaio zincato ben levigato e sgrassato (panelli originali OEM). Usare l'appropriata carta abrasiva per ogni superficie.
- Non applicare Stucco Poliестere su 1K Etch Primer, 2K Wash Primer e Vernici acriliche termoplastiche.
- Lo Stucco Poliестere può essere applicato su Primer Epossidici 2K e al di sotto di Etch Primer 1K e Wash Primer 2K.
- Aggiungere 1-3% del Catalizzatore per Stucco Poliестere. Non aggiungere meno o più del Catalizzatore raccomandato. L'uso di troppo (più del 3%) o troppo poco (meno dell'1%) di catalizzatore può causare problemi di sbiancamento/macchie.
- Non applicare vernici (Trasparenti 2K, vernici di base, etc.) direttamente su Stucchi Poliестere 2K.
- Non utilizzare Stucco Poliестere tra due strati di vernice.
- Non è raccomandata la levigatura a umido degli Stucchi Poliестere.
- In condizioni di freddo, il riscaldamento (Forno o IR) dei pannelli può aiutare a curare il supporto prima di applicare Stucchi Poliестere 2K.
- Dopo l'applicazione di Stucchi Poliестere pulire tutti gli strumenti utilizzati con solventi forti immediatamente (ad esempio diluenti NC).



KAPCI
COATINGS

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(b) (250)230

Il valore limite UE per questo prodotto (Categoria prodotto: IIB.b) pronto all'uso è massimo 250 g/litro di VOC. Il VOC contenuto in questo prodotto pronto all'uso è massimo 230 g/litro.

Salute e Sicurezza

- 1. Per tutte le informazioni su salute e sicurezza fare riferimento alle Schede di Dati di Sicurezza (MSDS).**
- 2. Osservare tutte le precauzioni mostrate sul contenitore del prodotto.**
- 3. Quando si utilizzano questi prodotti vanno indossati occhiali e strumenti di protezione idonei.**
- 4. Una buona ventilazione deve essere garantita nell' ambiente di lavoro.**

NOTA IMPORTANTE: Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo indicativo, senza alcuna garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della superficie, e di molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.kapci-italia.it o direttamente dal proprio partner di vendita KAPCI. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e delle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.