



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Maggio 2015
Sostituisce: Marzo 2015

Kapci 355 Elastic PE Putty for plastic


Descrizione del prodotto

Kapci 355 è uno stucco poliestere elastico designato specialmente per applicazioni su plastica. Ha un' eccellente flessibilità e resistenza, può essere applicato su ogni tipo di plastica ad eccezione del polietilene (PE) e deve essere utilizzato sotto ogni fondo Kapci. Il suo colore grigio antracite è simile ai colori originali delle parti in plastica delle macchine.

Supporti

Kapci 355 Elastic PE putty può essere applicato su ogni varietà di supporti in plastica ad eccezione del polietilene (PE). Prima di applicare Kapci 355 sulla superficie, essa deve essere pulita e sgrassata. Per lo sgrassaggio e la pulizia della superficie è raccomandato l' utilizzo di Kapci 605 Sgrassatore.

Applicazione



Rapporto di miscelazione a peso:

100:1-3

100 % Kapci 355 Elastic Pe putty
1-3 % Kapci PE Putty Hardener

Note:

1. Il tempo di essiccazione e pot-life dello stucco miscelato con il proprio catalizzatore dipende dalla temperatura e dalla quantità di catalizzatore utilizzato. A basse temperature aggiungere il 2-3% del catalizzatore, ad alte temperature aggiungere l' 1%.
2. Miscelare lo stucco con il catalizzatore senza formare bolle d' aria nella miscela.

Questi prodotti sono per la verniciatura professionale dei veicoli dei veicoli solo dopo la consultazione delle Schede Dati Sicurezza del prodotto.

REV (01) 05/2015



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Maggio 2015
Sostituisce: Marzo 2015




Applicazione:

Applicare con una spatola di metallo. Per bordi o curve usare una spatola di plastica. Per riempimenti profondi applicando su più livelli permettere l'essiccazione tra i livelli (nessuna levigatura intermedia è richiesta). Pot life (tempo di lavoro) della miscela è di 4-5 minuti a 20°C.



Tempo di essiccazione a 20°C
20-30 minuti



Levigatura a secco

Le grane e gli step raccomandati sono:
P80-P120 e finire con P180



Levigatura manuale

Le grane e gli step raccomandati sono:
P80-120 e finire con P180



Tempo di essiccazione IR:

Onda corta*: 5-8 minuti

*Guida per l'apparecchiatura IR. Fare riferimento alle istruzioni del produttore di apparecchiature IR per il montaggio.



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Maggio 2015
Sostituisce: Marzo 2015

Informazioni generali

Ricopertura

Kapci 355 è ricopribile dopo la carteggiatura.

Altre Informazioni

1. Aggiungere l' 1-3 % di catalizzatore Non mettere più o meno catalizzatore di quanto raccomandato. L' uso ti troppo (più del 3%) o troppo poco (meno dell' 1%) di catalizzatore può provocare problemi.
2. Non applicare lo stucco su primer monocomponenti, wash primer bicomponenti, vernici acriliche termoplastiche.
3. Non applicare vernici (2k topcoats, basecoat) direttamente sullo stucco PE.
4. Levigatura a umido non è raccomandata.
5. Dopo l' applicazione dello stucco pulire tutti gli strumenti utilizzati con solventi forti (ad esempio Diluenti N.C)

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIB(b)(250)230

Il valore limite UE per questo prodotto(Categoria prodotto: IIB.b) pronto all' uso è massimo 250 g/l di VOC. Il VOC contenuto in questo prodotto pronto all' uso è massimo 230 g/l.

Salute e sicurezza

1. Per tutte le informazioni su salute e sicurezza fare riferimento alle Schede Dati di Sicurezza del produttore(MSDS).
2. Osservare le precauzioni riportate sul contenitore del prodotto.
3. Quando si utilizzano questi prodotti vanno usati occhiali e strumenti di protezione idonei.
4. Una buona ventilazione deve essere garantita sul luogo di lavoro.

NOTA IMPORTANTE: Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo indicativo, senza alcuna garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della superficie, e di molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.kapci-italia.it o direttamente dal proprio partner di vendita KAPCI. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e delle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.