



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Marzo 2015

Sostituisce: Febbraio 2014

Kapci 360 Polyfiber PE Putty


Descrizione del prodotto

Kapci 360 è uno stucco basato su resine poliestere che contiene fibre di vetro. Il suo alto contenuto di fibre di vetro fornisce strati spessi per il riempimento di profondità, piccoli fori e crepe.

Supporti

Kapci 360 Polyfiber PE Putty può essere applicato su una varietà di superfici come acciaio nudo, acciaio zincato, alluminio, plastica rinforzata con fibre di vetro. Prima di applicare Kapci 360 la superficie deve essere sgrassata e pulita. Per lo sgrassaggio e la pulizia di polveri della levigatura è consigliato l' utilizzo di Kapci 605 Sgrassatore.

Applicazione



Rapporto di miscelazione:
100:1-3

100 % Kapci 360 Polyfiber PE Putty
1-3 % Kapci PE Putty Hardener

Note:

1. Il tempo di essiccazione e la pot life dello Stucco con il catalizzatore dipenderà notevolmente dalla temperatura e dalla quantità del catalizzatore usato. A temperature basse aggiungere il 2-3% di catalizzatore, ad alte temperature aggiungere il 1 %.
2. Miscelare accuratamente lo stucco con il catalizzatore per evitare la formazione di bolle d'aria nella miscela.

Questi prodotti sono adatti per la verniciatura professionale dei veicoli solo dopo la consultazione delle Schede Dati Sicurezza del prodotto.

REV (01) 03/2015



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Marzo 2015
Sostituisce: Febbraio 2014



Applicazione:

Applicare con spatola di metallo. Per spigoli e superfici curve usare una spatola di plastica. Per riempimenti profondi applicare uno o più strati permettendo l'essiccazione tra essi (non è richiesta la levigatura tra i vari strati).

La pot life della miscela è di 4-5 minuti a 20°C.



Tempo di essiccazione a 20°C :

Pronto per levigatura: approssimativamente 50 minuti



Carteggiatura a secco con macchina:

Si consiglia di utilizzare carta abrasiva P80 - P120 e finire con P180.



Carteggiatura a secco manuale:

Si consiglia di utilizzare carta abrasiva P80 - P120 e finire con P180.



Tempo di essiccazione IR:

Onda corta*: 5-8 minuti

***fare riferimento alle raccomandazioni del produttore delle apparecchiature IR per il set-up.**

Informazioni generali

Ricopertura

Kapci 360 è ricopribile dopo la levigatura.



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Marzo 2015
Sostituisce: Febbraio 2014

Altre Informazioni

1. Per una protezione di lunga durata contro la corrosione su grandi superfici, è raccomandato l'utilizzo di Kapci 2K Primer Epossidico su superfici di metallo prima dell' applicazione dello stucco poliesteri.
2. Per piccole superfici e danni, lo stucco poliesteri può essere applicato su acciaio nudo, alluminio, acciaio zincato ben levigato e sgrassato (pannelli originali OEM). Usare l' appropriata carta abrasiva per ogni superficie.
3. Non applicare stucco poliesteri su 1K Etch Primer, 2K Wash Primer e vernici acriliche termoplastiche.
4. Lo stucco poliesteri può essere applicato su 2K Epoxy Primer e al di sotto di 1K Etch Primer 2K Wash Primer.
5. Aggiungere 1-3 % del Catalizzatore per stucco poliesteri. Non aggiungere meno o più del catalizzatore raccomandato. L' uso di troppo (più del 3%) di catalizzatore può causare problemi di sbiancamento o di colorazione.
6. Non applicare vernici (Trasparenti 2K, vernici di base, etc.) direttamente su stucchi poliesteri 2K.
7. Non utilizzare Stucco Poliesteri tra due strati di vernici.
8. Non è raccomandata la levigatura a umido degli stucchi poliesteri.
9. In condizioni di freddo, il riscaldamento (forno o IR) dei pannelli può aiutare a curare il supporto prima di applicare stucchi poliesteri 2K.
10. Dopo l' applicazione di stucchi poliesteri pulire immediatamente tutti gli strumenti utilizzati con solventi forti (ad esempio diluenti NC).

VOC (2004/42/EC)
2004/42/IIB(b)(250)230

Il valore limite UE per questo prodotto (Categoria prodotto: IIB.b) pronto all' uso è massimo 250 g/l di VOC. Il VOC contenuto in questo prodotto pronto all' uso è massimo 230 g/l.

REV (01) 03/2015



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Marzo 2015
Sostituisce: Febbraio 2014

Salute e sicurezza

1. Per tutte le informazioni su salute e sicurezza fare riferimento alle Schede Dati di Sicurezza del produttore(MSDS).
2. Osservare le precauzioni riportate sul contenitore del prodotto.
3. Quando si utilizzano questi prodotti vanno usati occhiali e strumenti di protezione idonei.
4. Una buona ventilazione deve essere garantita sul luogo di lavoro.

NOTA IMPORTANTE: Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo indicativo, senza alcuna garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della superficie, e di molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.kapci-italia.it o direttamente dal proprio partner di vendita KAPCI. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e delle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.