



**KAPCI**  
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Maggio 2018

Sostituisce: Maggio 2015

## Kapci 370 Stucco Leggero


### Descrizione del prodotto

Kapci 370 è uno stucco ultra leggero con un peso specifico basso rispetto agli altri stucchi comuni, ed esso combina una facile applicazione con una superficie compatta e facile carteggiatura.

### Supporti

Kapci 370 può essere applicato su una varietà di supporti come acciaio, acciaio zincato, GRP e vecchie finiture adeguatamente preparate in condizioni ottimali.

### Applicazione



#### Rapporto di miscelazione:

100: 1-3

100% Kapci 370 Stucco poliestere soft.

1-3 % Catalizzatore per stucco PE.



#### Applicazione:

Utilizzare spatola di metallo.

Pot Life (tempo di lavoro) della miscela è 4-5 minuti a 20°C.



#### Essiccazione a 20°C:

Essiccazione per carteggiare: meno di 30 minuti.



#### Carteggiatura manuale o a macchina:

Carteggiatura grossa: P80 - P120.

Finitura: P180-P240



#### Essiccazione IR:

Onda corta\*: 5-8 minuti.

\*Fare riferimento alle raccomandazioni del produttore dell'attrezzatura IR.



**KAPCI**  
COATINGS

**Solo per uso professionale**

**Data di emissione: Maggio 2018**  
**Sostituisce: Maggio 2015**

### **Altri tipi**

1. Per una protezione anticorrosiva di lunga durata su una grande superficie, è raccomandata l'applicazione di primer epossidici Kapci 2K prima di applicare stucchi PE.
2. Non applicare stucchi PE su primer monocomponenti, wash primer 2K o vernici acriliche termoplastiche.
3. Aggiungere dall'1-3 % di catalizzatore. L'utilizzo più del 3% può causare problemi smacchiamento/macchiature.
4. Non applicare vernici direttamente sullo stucco.
5. Non è raccomandata la carteggiatura ad acqua sugli stucchi PE.
6. In condizioni fredde, il riscaldamento (ad infrarossi o a forno) dei pannelli può aiutare a curare prima dell'applicazione degli stucchi PE.
7. Dopo l'applicazione degli stucchi PE, pulire tutti gli strumenti utilizzati con solventi forti immediatamente (ad esempio diluenti nitro).

### **VOC (2004/42/EC)** **2004/42/II(b)(250)230**

Il valore limite UE per questo prodotto (categoria del prodotto: IIB.b) pronto all'uso è di massimo 250 g/litro di VOC.

Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto all'uso è di massimo 230 g/litro.

### **Salute e Sicurezza**

1. Per tutte le informazioni su salute e sicurezza fare riferimento alle Schede di Dati di Sicurezza (MSDS).
2. Osservare tutte le precauzioni mostrate sul contenitore del prodotto.
3. Quando si utilizzano questi prodotti vanno indossati occhiali e strumenti di protezione idonei.
4. Una buona ventilazione deve essere garantita nell'ambiente di lavoro.

**NOTA IMPORTANTE:** Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo indicativo, senza alcuna garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della superficie, e di molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.kapci-italia.it](http://www.kapci-italia.it) o direttamente dal proprio partner di vendita KAPCI. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e delle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.