



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Marzo 2019

Kapci 3150 Trasparente Acrilico Bicomponente Opaco


Descrizione del prodotto

Kapci 3150 Trasparente Opaco è un trasparente acrilico bicomponente appositamente formulato per riparazioni di superfici che richiedono una finitura opaca di 10-15 gloss a 85 gradi di angolazione. Kapci 3150 Trasparente Opaco fornisce una finitura molto opaca e flessibile. Va usato in combinazione con Kapci Catalizzatori 653 Extra Rapido, 652 Rapido, 651 Normale, o 656 Lento.

Supporti

Kapci 3150 Trasparente Opaco va applicato su vernici di base. I lavori esistenti devono essere adeguatamente levigati e sgrassati prima di applicare vernici di base e Kapci 3150 Trasparente Opaco.

Applicazione



Rapporto di miscelazione:

	Volume	Peso
100:50:30	100%	100 g
(2:1:0.6)	50%	49 g
	30%	26 g

100 % Kapci 3150 Trasparente Opaco
50 % Kapci Catalizzatori: 653 Extra Rapido , 652 Rapido, 651 Normale o 656 Lento
30 % Kapci Diluenti: 600F Veloce, 600 Normale, 601 Lento o 602 Extra Lento

Note: Selezionare l' opportuno diluente e catalizzatore in base alla temperatura ambientale, al movimento dell' aria e alla misura della superficie da rivestire.



Usare Strumento di misurazione


Questi prodotti sono per la verniciatura professionale dei veicoli solo dopo la consultazione delle Schede Dati Sicurezza del prodotto.



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Marzo 2019



Viscosità di applicazione:

15 - 18 s (DIN4/20°C)

Pot Life:

4 ore a 20°C



Ugello:

1.3 - 1.4 mm

Convenzionale:

3.0 - 3.5 bar / 45-50 psi inlet

HVLP: 2 bar / 30 psi inlet


Si consiglia per ottenere un risultato migliore, fare riferimento alle raccomandazioni del produttore dell'aerografo.



Numero di mani:

Applicare 2 mani normali.

Spessore del film consigliato:
50-55 micron.



Flash off:

Tra mani: 5-10 minuti a 20°C (fino ad ottenere opacità)



Tempo di essiccazione:

15 ore a 20°C

30 minuti a 60°C



Tempo di essiccazione IR:

Onda corta*: 10-15 minuti

*Guida per l'apparecchiatura IR. Fare riferimento alle istruzioni del produttore di apparecchiature IR per il montaggio.



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Marzo 2019

Informazioni generali

Scelta del catalizzatore

Kapci offre una scelta di catalizzatori che soddisfano ogni esigenza per qualsiasi tipo e dimensione di riparazione.

Le raccomandazioni a seguire servono come suggerimento:

Kapci 653 Catalizzatore Extra Rapido è consigliato per temperature inferiori a 20°C e per riparazioni di piccole dimensioni.

Kapci 652 Catalizzatore Rapido è usato per riparazioni di medie dimensioni e per temperature fino a 25°C.

Kapci 651 Catalizzatore Normale è adatto per grandi superfici e per tutte le riparazioni a temperature fino a 30°C.

Kapci 656 Catalizzatore Lento dovrebbe essere usato quando la temperatura supera i 30°C.

Uso di Kapci 6510 Acceleratore

Kapci 6510 è un additivo per l'accelerazione del tempo di essiccazione e può essere aggiunto alla miscela del Kapcicryl a un livello massimo del 4-9% prima di aggiungere il diluente. Esso è consigliato per temperature tra i 10°C e i 20°C. Kapci 6510 non dovrebbe essere usato con catalizzatori Extra Rapidi e Rapidi.

Altre Informazioni

1. Kapci 3150 Trasparente Opaco non può essere lucidato perché il processo di lucidatura renderà la superficie semi-lucida.
2. Per l'applicazione ottimale, assicurarsi che la temperatura della cabina di verniciatura e la temperatura della vernice siano tra i 20°C e i 25°C.
3. L'aggiunta di Kapci 6510 ridurrà la pot-life di 2-3 ore.

VOC (2004/42/EC)
2004/42/IIIB(e)(840)560

Il valore limite UE per questo prodotto (Categoria prodotto: IIB.e) pronto all'uso è massimo 840 g/l di VOC. Il VOC contenuto in questo prodotto pronto all'uso è massimo 560 g/l.



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Marzo 2019

Salute e sicurezza

1. Per tutte le informazioni su salute e sicurezza fare riferimento alle Schede Dati di Sicurezza del produttore(MSDS).
2. Osservare le precauzioni riportate sul contenitore del prodotto.
3. Quando si utilizzano questi prodotti vanno usati occhiali e strumenti di protezione idonei.
4. Una buona ventilazione deve essere garantita sul luogo di lavoro.

NOTA IMPORTANTE: Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo indicativo, senza alcuna garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della superficie, e di molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.kapci-italia.it o direttamente dal proprio partner di vendita KAPCI. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e delle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.