



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Marzo 2015

Kapci 6020 Trasparente Acrilico HS 2K

Descrizione del prodotto

Kapci 6020 è un trasparente alto solido adatto per tutti i tipi di riparazioni. Garantisce facile applicazione, alta lucentezza e lunga durata. Va utilizzato con Kapci 6023 Catalizzatore HS Rapido, Kapci 6025 Catalizzatore HS Normale o Kapci 6027 Catalizzatore HS Lento per avere risultati ottimali, soprattutto se viene essiccato a forno.


Supporti

Kapci 6020 Trasparente Acrilico 2K va applicato su:

1. Kapci 670 Vernici base solvente;
2. Superfici preparate in ottime condizioni

Per raggiungere prestazioni ottimali la superficie deve essere adeguatamente levigata e pulita prima di applicare vernici a base solvente con Kapci 605 Sgrassatore.

Applicazione



Rapporto di miscelazione:

100:50:(0% -10%)
(2:1:0 - 2)

Volume	Peso
100%	100 g
50%	47 g
0% - 10%	5,35 g (al 5 %)

100% Kapci 6020 Trasparente Acrilico HS 2K
50% Kapci Catalizzatori HS 2K: 6023 Rapido,
6025 Normale o 6027 Lento.
10% Kapci Diluenti 2K: 600F Rapido, 600 Normale, 601 Lento o 602 Extra Lento.

Questi prodotti sono adatti per la verniciatura professionale di veicoli, solo dopo la consultazione delle Schede di Sicurezza del produttore.




KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale


Data di emissione: Marzo 2015




Usare strumento di misurazione.



Viscosità
dell'applicazione:
18-20 sec (DIN4/20°C)



Pot life a 20°C:
4 ore.




Ugello:
1.3-1.4 mm,
Pressione dell'aria
2 bar (26- 29 psi)

Si consiglia per ottenere un risultato migliore,
fare riferimento alle raccomandazioni
del produttore dell'aerografo.



Numero di mani:
Applicare 2 mani
normali.

Spessore film consigliato 50-60 micron



Flash off:
Tra mani: 4-7 min a 20°C.
Prima di essiccazione a forno: 20 min a 20°C.



Tempo di essiccazione:
14-16 ore a 20°C.
30 minuti a 60°C.



Tempo di essiccazione IR:
Onda corta*: 10-15 minuti.

Fare riferimento alle raccomandazioni del
produttore dell'apparecchiature IR per il
set up.



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Marzo 2015

Sostituisce: Luglio 2010

Informazioni generali

Scelta di catalizzatore

Kapci offre una scelta di catalizzatori che soddisfano ogni esigenza per qualsiasi tipo e dimensione di riparazione.

Le raccomandazioni a seguire servono come suggerimento:

Kapci 6023 Catalizzatore Rapido è consigliato per temperature sotto i 20°C, per riparazioni di piccole dimensioni e no a 25°C per i singoli pannelli.

Kapci 6025 Catalizzatore HS Normale è adatto per grandi aree, per tutte le riparazioni a temperature no a 25°C.

Kapci 6027 Catalizzatore HS Lento viene usato quando la temperatura supera i 28°C.

Rettifiche e lucidature

Kapci 6020 non richiede lucidatura perché offre un'eccellente lucidezza. Nel caso in cui si verifici sporcizia, levigare con P1500 o più fine e lucidare a macchina utilizzando un polish ad alta qualità. La lucidatura è più facile fino a 24 ore dopo il tempo di essiccazione.

Altre informazioni

1. Per l'applicazione ottimale, assicurarsi che la temperatura della cabina di verniciatura e la temperatura della vernice siano tra i 20°C e 25°C.
2. Per raggiungere prestazioni ottimali delle vernici trasparenti alto solido, si consiglia l'essiccazione a forno.
3. Pulire l'aerografo a fondo immediatamente dopo l'uso di prodotti 2K.



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Marzo 2015

Sostituisce: Luglio 2010

Salute e Sicurezza

1. Per tutte le informazioni su Salute e Sicurezza fare riferimento alle Schede Dati Sicurezza del Produttore (MSDS).
2. Osservare le precauzioni riportate sul contenitore del prodotto.
3. Occhiali e strumenti di protezione idonei vanno usati quando si utilizzano questi prodotti.
4. Una buona ventilazione deve essere garantita nel luogo di lavoro.

NOTA IMPORTANTE: Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo indicativo, senza alcuna garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della superficie, e di molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.kapci-italia.it o direttamente dal proprio partner di vendita KAPCI. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e delle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

REV (01) 03/2015